HEAT TREATING METHOD FOR SUBSTRATE FOR GALLIUM ARSENIDE INTEGRATED CIRCUIT

Patent number:

JP62265717

Publication date:

1987-11-18

Inventor:

MIYAZAWA SHINTARO; HIUGA FUMIAKI

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

H01L21/265; H01L21/324; H01L21/02; (IPC1-7):

H01L21/265; H01L21/324


- european:

Application number: JP19860109149 19860513 Priority number(s): JP19860109149 19860513

Report a data error here

Abstract of JP62265717

PURPOSE:To obtain a substrate for an integrated circuit having an electrically active layer including better uniformity by secondly heat treating a substrate made of gallium arsenide at high temperature for a short time under the condition that arsenic cavity in an ion implanted layer formed after firstly heat treating the substrate at high temperature for a long time is not increased. CONSTITUTION:A crystal ingot 1 is heat treated at high temperature for a long time, then cut, and polished to form wafers 2, and the wafers 2 are then heat treated in this state at high temperature for a long time. When the wafers 2 are implanted with Si ions 3 and annealed to activate the ions, an SiO2 film 5 is bonded by a proper method, such as a vapor growing method for the purpose of increasing Ga cavity density VGa on a substrate, i.e., in an ion implanted layer 4, annealed at 800 deg.C for approx. 15 min. After annealing, the film 5 is removed. An integrated circuit of FETs is formed of a substrate 6 for the integrated circuit formed in this manner.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Best Available Copy

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62265717

PUBLICATION DATE

18-11-87

APPLICATION DATE

13-05-86

APPLICATION NUMBER

61109149

APPLICANT: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>;

INVENTOR: HIUGA FUMIAKI;

INT.CL.

: H01L 21/265 H01L 21/324

TITLE

: HEAT TREATING METHOD FOR

SUBSTRATE FOR GALLIUM

ARSENIDE INTEGRATED CIRCUIT

PURPOSE: To obtain a substrate for an integrated circuit having an electrically active layer including better uniformity by secondly heat treating a substrate made of gallium arsenide at high temperature for a short time under the condition that arsenic cavity in an ion implanted layer formed after firstly heat treating the substrate at high temperature for a long time is not increased.

CONSTITUTION: A crystal ingot 1 is heat treated at high temperature for a long time, then cut, and polished to form wafers 2, and the wafers 2 are then heat treated in this state at high temperature for a long time. When the wafers 2 are implanted with Si ions 3 and annealed to activate the ions, an SiO₂ film 5 is bonded by a proper method, such as a vapor growing method for the purpose of increasing Ga cavity density VGa on a substrate, i.e., in an ion implanted layer 4, annealed at 800°C for approx. 15 min. After annealing, the film 5 is removed. An integrated circuit of FETs is formed of a substrate 6 for the integrated circuit formed in this manner.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

Best Available Copy



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

Nº d'enregistrement national

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

FA 665744 FR 0505091

DOCL	JMENTS CONSIDÉRÉS COMME	PERTINENTS	Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'Invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas d des parties pertinentes	de besoin,		_ ,
X	US 6 607 969 B1 (KUB FRANCIS J ET AL) 19 août 2003 (2003-08-19) * colonne 5, ligne 44-53 * * colonne 7, ligne 11-21 *		1-6, 12-16	H01L21/20 H01L21/265
A			7-11	
X	US 6 323 108 B1 (KUB FRANCI 27 novembre 2001 (2001-11-2 * colonne 5, ligne 8-10 * * revendications 1,3 *		1-6, 12-14	
Α			7-11,15, 16	
A	DI CIOCCIO L., JALAGUIER E: "III-V layer transfer onto applications" PHYSICA STATUS SOLIDI A, vol. 202, no. 4, mars 2005 pages 509-515, XP002345962 * le document en entier *	silicon and	1-16	DOMAINES TECHNIQUES
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 150 (E-606), 10 mai 1988 (1988-05-10) & JP 62 265717 A (NIPPON TE CORP <ntt>), 18 novembre 19 * abrégé *</ntt>		1-16	HO1L
	Date d'o	chèvement de la recherche		Examinateur
		Fkan	é, A	
X : parti Y : parti autre A : amè	ATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS culièrement pertinent à lui seul culièrement pertinent en combinaison avec un document de la même catégorie re-plan technologique gation non-écrite	de dépôt ou qu'à u D : cité dans la dema L : cité pour d'autres :	a à la base de l'im et bénéficiant d'u et qui n'a été put une date postérier nde raisons	vention ne date antérieure blié qu'à cette date



ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0505091 FA 665744

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date d2 1-09-2005

Les renseignements foumis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherch		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 6607969	B1	19-08-2003	AUCUN	
US 6323108	B1	27-11-2001	AUCUN	
JP 62265717	A	18-11-1987	AUCUN	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-4013

@Int_Cl_4

顖

人

①出

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和64年(1989)1月9日

H 01 L 21/02 21/18 7454-5F 7739-5F Z-7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 基板の形成方法

21/304

②特 願 昭62-158905

愛出 願 昭62(1987)6月26日

砂発 明 者 伊 沢 伸 幸 郊発 明 者 佐 藤 弘

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号

砂代 理 人 弁理士 志賀 富士弥

明 相 鲁

1. 発明の名称

基板の形成方法

2. 特許請求の範囲

2枚の基板を重ね合わせて接着する基板の形成 方法において、

上記それぞれの基板の接着面を凸面が直交または略直交もしくは角度を有して対向するよう弯曲

次に上紀対向した凸面同志を接触した後、上記 湾曲を平面に戻して接着することを特徴とする基 板の形成方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、2枚の半導体基板あるいは半導体基板とガラス基板などを接着削なしに接着して基板を形成する場合とか、一般の2枚基板を接着削で貼り合わせて基板を形成する場合において、未接着部が生じないようにした基板の形成方法に関する。

[発明の概要]

本発明は、2枚の基板を重ね合わせて接着する 基板の形成方法において、

上記それぞれの基板の接着面を凸面が直交または略直交もしくは角度を有して対向するよう湾曲し、次に上記対向した凸面同志を接触した後、上記湾曲を平面に戻して接着し、点接触状態から、放射状に接触が拡がるようにすることにより、

接着面に未接着箇所が生じないようにしたものである。

[従来の技術]

従来より、2枚の半導体基板を重ね合わせて無処理を施すことにより接着剤なしに接着を行う半導体基板の形成方法が知られている。例えば、特開昭60-121776号公根におけるシリコン結晶体の接合方法にすでに見られ、また、本出願人が先に出願した特願昭61-173268号においても、

特開昭64-4013(2)

電界効果トランジスタ、パイポーラトランジスタ、 電荷伝送業子、固体撮影業子等に使用するゲッタ リング領域を具備するウエハを2枚のウエハの加 熱接着により形成する手段が提案されている。し かし、上記従来の技術のいずれにおいても2枚の 半専体基板の貼り合わ時において、いかに接着界 面を密着させてポイド(空孔)を生じないように するかが課題となっていた。

第3図(イ)、(ロ)、(ハ)、(二)は上記接着界面にボイドを生じさせないための従来の2枚のウエハの接着方法の説明図である。この方法は、(イ)の接着前の側面図に示すように一方のウエハ100をU字形状にそらせてその凸面を他方の平面状のウエハ101に接触させ、(ロ)の透視平面図に示すように、直線状の最初の接触位置102からウエハ100の反りを平面状態に戻して接着を矢示のように辺部方向に進行させてボイドの発生を防止したものである。

[発明が解決しようとする問題点]

上記それぞれの基板の接着面を凸面が直交また は略直交もしくは角度を有して対向するよう湾曲

次に上記対向した凸面同志を接触した後、上記湾曲を平面に戻して接着することを特徴とする。

[作用]

本発明は、接触の初期に中心付近において点接触となる。この点接触状態から、それぞれの基板の湾曲を平面に戻して行くと、接着界面は中心付近の接触点から放射状に拡がって、未接着箇所を排除する。

[実施例]

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に 説明する。

第1図(イ). (ロ)は本発明の一実施例の初期接触を示す正面図(イ)と側面図(ロ)である。本実施例は、2枚のウエハを重ね合わせて加熱接着することにより半導体基板を形成する場合に適

しかしながら、上記従来の技術における2枚のウエハの接着方法においても、完全にポイドを防止することができなかった。即ち、他方のウエハー・101が完全平面であれば最初の接触を線状接触とすることが可能であるか、完全平面ということはほとんど不可能であるため、第3図の(ハ)の平面図に示すように最初の接触が破線状接触103となり、(二)の断面図に示すように未接着値所(ボイド)104が生ずる現れがあった。

本発明は、上記問題点を解決するために創案されたもので、2枚の基板を重ね合わせて接着する 基板の形成方法において、未接着箇所が生じない ようにした基板の形成方法を提供することを目的 とする。

[問題点を解決するための手段]

上記の目的を達成するための本発明の基板の形成方法の構成は、

2 枚の基板を重ね合わせて接着する基板の形成 方法において、

用したものである。まず、接着すべき円板状の2 枚のウエハーおよび2を用意し、夫々のウエハー 2に力を加えて、接着側面が凸面1a.2aになるように、かつ、お互いの凸面1a.2aが直交 または略直交して対向するようにU字形状に湾曲 変形させる。このとき、ウエハーとウエハ2の接 着後の結晶方位を整合させたり、または整合しないようにする必要があれば、それを考慮した上で 前記直交または略直交するU字形状に湾曲する。 この湾曲は、例えば湾曲した曲面にバキュームで 吸着するなどして材質に影響を与えない可能な範 関の変形を生じさせて行えば良い。

次に、U字形状に海曲したウエハー、2の凸面 1 a. 2 aを、互いに直交または略直交するよう に中心 A 付近で初期接触させる。すると、2 枚の ウエハー、2 は、中心 A または中心 A 付近で点状 に接触する。続いて、湾曲状態を解放し、ウエハ 1. 2 を平面状態に戻して重ね合わせ、加熱接着 を行う。このとき、補助的に湾曲した辺郎を平面 状態に戻しやすくするために押圧しても良い。 第2図(イ). (ロ)は本実施例の作用の説明 図である。ウエハー. 2が平面状態に戻されると き、(イ)の平面図に示すように、中心 A また はその付近の点状接触位置から、放射状に接触部 分が拡かってゆき、空気などの周囲の気体が排除 されるので、2枚のウエハー. 2は互いに密着す る。このように密着して重ね合わせた後、例えば 1000でないし1100で程度で2時間ほど加 熱処理を施すことによって、(ロ)に示すように 接着界面に未接着協所(ボイド)が生じることな く、2枚のウエハー. 2を接着することが可能に なる。

なお、本発明はウエハだけでなくガラスとウエハや他の材料同志の接着による系板の形成にも適用することが可能であり、また接着剤を使用して2枚の系板を接着し碁板を形成する場合にも有効である。また、初期接触はU字形の凸面の直線方向を直交させるのが基本であるが、90℃からずれても本発明の目的が達成される。このように、本発明はその主旨に沿って種々に応用され、実施

態様を取り得るものである。

[発明の効果]

以上の説明で明らかなように、本発明の張板の 形成方法によれば、以下のような効果を奏する。 (1) 基板の中心または略中心で点接触させ、そ こから周辺に向けて放射状に接触部を拡げるので、 密着させて接着することができ、未接着部分が発 生しない。

(2)従って、本発明による方法で形成した基板 を用いて各種半導体装置を製作すれば、欠陥品の 発生が迎えられ、製品の信頼性が向上する。


4. 図面の簡単な説明


第1図(イ). (ロ)は本発明の一実施例を示す正面図と側面図、第2図(イ). (ロ)は本実施例の作用の説明図、第3図(イ). (ロ). (ハ), (ニ)は従来技術の説明図である。

1, 2…基板、1a, 2a…凸面。

代理人 志贺 富士









一実施例の正面図と側面図


第 1 図





実施例の作用説明図

第 2 図



従来技術の説明図 第3図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.